

# MATIPUR

SCHIUMA POLIURETANICA



## DESCRIZIONE:

BTECH Matipur è una schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente per reazione con l'umidità atmosferica. I propellenti presenti all'interno sono esenti da CFC, quindi non dannosi per lo strato di ozono. Matipur viene utilizzata per coibentare, riempire, insonorizzare, calafatare, arginare ed isolare. Matipur è disponibile sia in formato manuale che per pistole.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

- Campi di applicazione
- Isolamento e coibentazione stipiti e porte
- Isolamento e coibentazione finestre ed abbaini
- Isolamento e coibentazione tubi di portata
- Isolamento e coibentazione celle frigorifere
- Fissaggio perlinato

## CARATTERISTICHE:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Base                     | -                         |
| Rapporto di catalisi     | Monocomponente            |
| Rapporto di miscelazione | -                         |
| Composizione             | -                         |
| Aspetto                  | Schiuma                   |
| Peso specifico           | 25 - 30 kg/mC (applicato) |
| Residuo secco            | -                         |
| Diluizione               | -                         |
| Pot Life                 | -                         |

## COLORI

Matipur è disponibile in colore:

- Giallo chiaro

## CONFEZIONI

Matipur è disponibile in confezioni da:

- 750 ml (scatole da 12 pz)

Data emissione: 15/10/2024

**DATI TECNICI**

|                             |                       |   |
|-----------------------------|-----------------------|---|
| Tempo di formazione pelle   | 12 - 16 minuti        | - |
| Possibilità di taglio       | 35 - 40 minuti        | - |
| Temperatura di applicazione | da +5°C a + 35°C      | - |
| Resa in volume (applicato)  | 50% del volume        | - |
| Resistenza a trazione       | 11 N/cm <sup>2</sup>  | - |
| Resistenza a compressione   | 2,0 N/cm <sup>2</sup> | - |
| Conduttività termica        | 30 mW/(m°k) ca.       | - |
| Temperatura operativa       | da -50°C a +90°C      | - |
| Classe di infiammabilità    | B3                    | - |

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE  
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

La preparazione accurata del supporto è essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto necessita di essere pulito, asciutto e libero da ogni contaminazione che può in qualche modo intaccare l'adesione della schiuma. Per migliorare l'adesione e la reticolazione della schiuma è possibile inumidire la superficie prima dell'applicazione.

**APPLICAZIONE PRODOTTO**

Agitare bene prima dell'uso. Applicare tenendo la bomboletta rivolta verso il basso prestando attenzione nel dosaggio, in quanto il volume iniziale aumenta del 50%.

**PULIZIA ATTREZZATURE**

Pulire tutti gli attrezzi e le apparecchiature immediatamente dopo l'uso con alcool. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

**CONSERVAZIONE**

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C per massimo 12 mesi. Fare riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta presente sulla confezione.

**AVVERTENZE**

- Recipiente sotto pressione, proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C
- Non perforare o bruciare la bomboletta (neppure dopo l'utilizzo)
- Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente

Data emissione: 15/10/2024

# MATIPUR



## MISURE DI SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

**Prodotto per USO PROFESSIONALE.**

## NOTE LEGALI

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [btechitalia.eu](http://btechitalia.eu)

Data emissione: 15/10/2024