

ZS-75

VERNICE - RIVESTIMENTO DI ALTA
QUALITÀ A BASE DI RESINE METACRILATE



DESCRIZIONE:

BTECH ZS-75 è una vernice/rivestimento a base di resine butil-metacrilate e metil-metacrilate monocomponente ideale per il rivestimento di superfici esterne situate in ambienti particolarmente aggressivi (zone industriali, zone costiere, ecc..). ZS-75 garantisce un'ottima adesione su supporti come calcestruzzo e asfalto, purché la preparazione sia idonea. Il prodotto una volta applicato forma un rivestimento tenace capace di resistere ai raggi UV, ai cicli di gelo/disgelo e all'acqua salina. La base solvente del prodotto fa sì che il prodotto abbia un assorbimento dell'acqua pari allo zero, garantendo omogeneità sia in fase di stesura sia in fase di asciugatura. Una volta applicato forma uno strato continuo resistente all'abrasione, con un ottimo grip, resistente anche a traffico veicolare intenso.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Superfici in calcestruzzo;
- Superfici in asfalto;
- Superfici in cemento;
- Rivestimento e protezione di piste ciclabili;
- Rivestimento e protezione di percorsi pedonali;
- Rivestimento e protezione di aree urbane;
- Rivestimento di centri sportivi polifunzionali;
- Rinnovamento piastrelle autobloccanti in calcestruzzo;

CARATTERISTICHE:

Base	Solvente
Rapporto di catalisi	Monocomponente
Rapporto di miscelazione	-
Composizione	Resine butil-metacrilate / resine metil-metacrilate
Aspetto	Liquido denso
Peso specifico	1,43 kg/Lt
Residuo secco	75,0%
Diluizione	Tecsit SL 50 (5 - 10 %)
Pot Life	180 minuti

CONSUMO

0,4 - 0,6 kg/mq (applicato in uno strato)

Questo consumo è basato su un'applicazione su una superficie liscia ed in ottime condizioni. Fattori quali, una superficie estremamente porosa, temperatura, grado di umidità e metodi di applicazione, possono alterare il consumo del prodotto.

COLORI

ZS-75 è disponibile in colore:

- RAL

CONFEZIONI

ZS-75 è disponibile in confezioni da:

- 20,0 kg

Data emissione: 15/10/2024

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La preparazione del supporto è essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto deve essere perfettamente asciutto, pulito, compatto, coeso e libero da ogni contaminazione (sporco, polvere, grassi, oli, vernici, efflorescenze saline, muschio, vegetazione, ecc..) che può in qualche modo intaccare l'adesione del prodotto al supporto.

PREPARAZIONE PRODOTTO

Prodotto monocomponente pronto all'uso. Miscelazione non necessaria, ma si consiglia comunque di mescolare il contenuto del contenitore, tramite trapano a bassi giri, per ottenere una perfetta omogeneità del prodotto.

APPLICAZIONE PRODOTTO

Il prodotto si applica con tecniche convenzionali: pennello, rullo o sistema airless*. Dopo avere preparato il supporto, procedere con l'applicazione di ZS-75 in maniera uniforme in uno strato.

Essendo il prodotto un monocomponente, i tempi di asciugatura sono variabili, tuttavia p bene tenere presente questi valori:

- Traffico pedonale: tempo di attesa minimo 2 ore
- Traffico gommato: tempo di attesa minimo 8 ore

*per applicazioni tramite sistema airless è necessario diluire il prodotto in ragione del 5 - 10 % con SL 50.

PULIZIA ATTREZZATURE

Pulire tutti gli attrezzi e le apparecchiature immediatamente dopo l'uso con diluente specifico (BTECH Solvent). Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C per massimo 12 mesi. Fare riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta presente sulla confezione.

AVVERTENZE

- Prodotto a solvente;
- Prodotto infiammabile;
- Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5°C;
- Non applicare se sul supporto è presente ruggine;
- Non diluire il prodotto con acqua;
- Non diluire il prodotto con solventi non idonei;
- Non applicare se il tempo minaccia pioggia;
- Codici RAL uguali ma con lotti di produzione differente possono manifestare leggera variazione cromatica;

ZS-75**MISURE DI SICUREZZA**

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

Prodotto per USO PROFESSIONALE.

NOTE LEGALI

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito btechitalia.eu

Data emissione: 15/10/2024