



# 2K GARDEN KIT



Adesivo poliuretano bicomponente per pavimenti di prato sintetico anche in esterno

## DESCRIZIONE

2K GARDEN KIT è un adesivo poliuretano bicomponente, esente da acqua o solventi adatto per la posa di prati sintetici anche in applicazioni in esterno.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

2K GARDEN KIT è indicato per l'incollaggio di bande di giunzione tra i teli di erba sintetica, incollare pavimentazioni sportive in erba sintetica sui principali materiali comuni come tessuto non tessuto, asfalto, cemento, piastrelle e legno.

Ha applicazioni anche nella posa di materiali legnosi quali parquet essendo esente da acqua, e nei materiali edili più comuni come ceramiche o gres porcellanato.

## CARATTERISTICHE SPECIALI

- Privo di solventi o acqua
- Ottima resistenza all'umidità
- Permette incollaggi anche in ambienti esterni
- Ottima resistenza all'invecchiamento

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Colore</b>		Beige
<b>Rapporto di miscelazione</b> <i>(componenteA : componenteB)</i>	kg	4.5 (A) : 0.5 (B)
<b>Indurimento finale</b> <i>(23°C)</i>	ore	Ca. 24
<b>Tempo di lavorazione</b> <i>(pot-life)</i>	ore	Ca. 1
<b>Resa</b> <i>(infunzione del sottofondo)</i>	kg/m <sup>2</sup>	Ca. 0.80 / 1,40
<b>Temperatura di applicazione</b>	°C	Da +10 a +25

**NPT srl** - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di DGL International (UK) LTD

**B-TECH ITALIA**  
Via Piero Gobetti n. 8  
15057, Tortona (AL)  
T. 0131866312  
www.btechitalia.eu  
P.IVA: 03467421206

**Production & R&D**  
Via Stazione 12  
27030 Villanova D'Ardenghi (PV) - Italy  
Tel.: +39 0382400140

Organizzazione con **Sistema di Qualità**  
certificato ISO 9001 da IMQ spa



**Sigill**

www.sigill.it

---

## APPLICAZIONE

Versare l'induritore (componente B) nella resina base e mescolare accuratamente i due componenti; il prodotto deve essere miscelato omogeneamente per circa 2 minuti, con un mixer elettrico a bassa velocità per evitare il surriscaldamento (trapano a 250 / 300 giri al minuto), rispettando rigorosamente il rapporto di miscelazione.

Applicare il prodotto sulle bande di giunzione tramite spatola dentata n°3-5 per tutta la lunghezza.

Effettuare la posa quando lo strato di adesivo è ancora fresco, "massaggiando" accuratamente il rivestimento al fine di assicurare un buon trasferimento dell'adesivo sul retro. Evitare stress eccessivi

sulle giunzioni. A distanza di alcuni minuti dalla posa, è necessario appesantirne (con sacchetti di sabbia o altro) le parti deformate, i giunti e le testate fino ad indurimento del prodotto. Particolare cura deve essere posta nel caso della posa all'esterno, in presenza di alte temperature o forti sbalzi termici (si consiglia di posare nelle ore di minor calore). I pavimenti incollati possono essere pedonabili dopo circa 24 ore.

RESA MEDIA CON SPATOLA DENTATA (funzione della planarità del supporto e del tipo di retro del pavimento e del tipo di spatola utilizzata): da 800 a 1400 g/m<sup>2</sup>.

---

## PULIZIA DELL'ATTREZZATURA E PROTEZIONE PERSONALE

Pulire gli attrezzi utilizzati con alcol etilico o diluente nitro. Quando l'adesivo non si è ancora indurito, è possibile rimuoverlo dalla spatola utilizzando carta o un panno. Una volta indurito il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente.

Evitare il contatto con la pelle utilizzando guanti protettivi (ad es. in nitrile). In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua e sapone.

## FORMATI

---

Descrizione	Pezzi
Kit fustino comp. A (4,5 kg) + comp. B (0,5 kg)	1

**NPT srl** - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di DGL International (UK) LTD

**B-TECH ITALIA**  
Via Piero Gobetti n. 8  
15057, Tortona (AL)  
T. 0131866312  
www.btechitalia.eu  
P.IVA: 03467421206

**Production & R&D**  
Via Stazione 12  
27030 Villanova D'Ardenghi (PV) - Italy  
Tel.: +39 0382400140

Organizzazione con **Sistema di Qualità**  
certificato ISO 9001 da IMQ spa



www.sigill.it

## VITA CONSERVAZIONE PRODOTTO

---

2K GARDEN può essere conservato per 12 mesi nelle confezioni originali, in locale fresco ed asciutto (temperatura minore di 35°C). Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi solari.

## INFORMAZIONI GENERALI

---

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO

**NPT srl** - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di DGL International (UK) LTD

**B-TECH ITALIA**  
Via Piero Gobetti n. 8  
15057, Tortona (AL)  
T. 0131866312  
www.btechitalia.eu  
P.IVA: 03467421206

**Production & R&D**  
Via Stazione 12  
27030 Villanova D'Ardenghi (PV) - Italy  
Tel.: +39 0382400140

Organizzazione con **Sistema di Qualità**  
certificato **ISO 9001** da IMQ spa



www.sigill.it